

Technický List - D35

Certifikát číslo.: 22062502

Dodávateľ: PALORI s.r.o.

Adresa: Bernolakova 37, Zlate Moravce 953 01, Slovensko

Kontakt: www.palori.skemail: palori@palori.sk

PRODUKT: formovací silikón kondenzačný tekutý, tvrdnuci pri izbovej teplote

Názov produktu.: D35

Kód Produktu: 39100000

Dátum testovania: 2023

Charakteristika	Jednotka	Štandard	Výsledná hodnota
Farba		translucent	translucent
Viskozita	CPS	20000 ± 500	20000
Tvrdosť	shore A	35±1	35
Pevnosť v ťahu	kgf/cm ²	46± 2	48
Pevnosť roztrhnutia	kgf/cm	25± 1	25
Predĺženie do natrhnutia	%	480 ± 50	490
Hmotn. Pomer miešania	%	A:B = 100:2	A:B = 100:2
Objemová Hustota	g/cm	1.07 - 1.09	1,08
Doba spracovania	mins	5-20(25°C)	20
Doba odformovania	hours	3 - 4	3,5
Zmrštenie	%	≤0.3	0,2
Podmienky testu:	Teplota pri teste		25 stupňov Celzia
	Relatívna vlhkosť		60%
Výsledok testu:	Testovaný product je v zhode s hore uvedeným štandardom		